Aluminium-Bronze-Legierung										
Werkstoff-Bezeichnung	**DIN-Norm**	**DIN-Werkstoff-Nummer**	**EN-Bezeichnung**	**EN-Werkstoff-Nummer**	**MKB Werks-bezeichnung**	**Zugfestigkeit** R_m N/mm² min.	**Dehngrenze** $R_{p\,0,2}$ N/mm² min.	**Bruchdehnung** A5 % min.	**Härte** HB min.	**Elektrische Leitfähigkeit** m/Ω mm² min.
Sonderbronze					**AMB 110**	450	180	20	80	
GK-CuAl9Ni	1714	2.0970.02	CuAl10Ni3Fe2-C	CC 332G	**AMB 210**	600	250	20	130	
Ähnlich GK-CuAl10Fe					**AMB 310**	600	250	25	110	
Ähnlich GK-CuAl9Ni					**AMB 410**	610	270	25	120	
GK-CuAl10Ni	1714	2.0975.02	CuAl10Fe5Ni5-C	CC 333G	**AMB 510**	650	280	7	150	
GK-CuAl11Ni	1714	2.0980.02	CuAl11Fe6Ni6-C	CC 334G	**AMB 610**	750	380	5	185	
			CuAl9 – C		**AMB 710**	500	180	20	100	
Sonderbronze					**AMB 910**	670	470	3	225	
					AMB 1010	540	200	18	114–150	
GK-CuAl10Fe	1714	2.0940.02	CuAl10Fe2-C	CC 331G	**AMB 1110**	600	250	20	130	